

Konserveringsrapport ST 28:4

Största höjd: 276 cm

Största bredd: 285 cm

Fästanordning: Fanan lindan runt stången , stången är dock lösgjord från fanan.

Föremålstyp: Sigismunds riksbanér , Polen

Motiv: Den polska vita örnen, vitt kors, snedbjälke i vasavapnet, pärlor , runtom ordenskedja gyllene skinnet.

Material: Sidentaft

Färg: Röd botten, motivet i vitt, gult ,svart och rött.

Teknik: applikation samt broderi.

Dekor:-----

Vävbredd:-----

Vådbredd:-----

Stadkant:-----

Stång: ~~saknas~~

Tillstånd 1998: Av duken saknas större delen av mellersta tungan, övre kanten samt partier kring kungakronan. Revor och bristningar över hela duken. Av applikationen saknas stora delar av örnen , korset samt de svarta partierna. Fanan är delvist blekt.

Åtgärder: Den gamla tyllkonserveringen togs bort partiellt. Sparades på själva originalduken för att den skulle hålla ihop vid rengöringen. Fanan rengjordes(se rengöringsrapport). Därefter togs resten av tyllen bort och fanan lades mellan två lager crepelin.Crepelinet syddes ned i revor och bristningar.

Konserverad av: Annika af Trolle

Datum: 99 01 14

Rengöring	Bilaga 1 (sid. Sidan 1 av 2)
ST nr	28:4
Föremålstyp	

TORR RENGÖRING

Dammsugning: Fanan dammsögs.

Övrigt:

ÖVRIGA FÖRBEREDELSE

Färgäkthetstest: Del av fanan rengjordes för att testa färgäktheten innan "stora rengöringen"

Skydd av bemålade partier: -----

Säkring av fragment: Fanan lades mellan två lager vitt crepelin för att fragmenten inte skulle hamna i oordning.

Åtgärder på stång och tännlikor: -----

Övrigt: -----

VÅT RENGÖRING

Vätning

Vatten: 1 h
 Vatten, typ avjoniserat
 Tvättlösning: 4l h
 Vatten, typ avjoniserat

Torkning

Fanan torkades på golvet över natten

Tvätt

Antal tvättlösningssbad:	1 st
Vatten, typ avjoniserat	

Tid för våtrengöring:	4h
Tid för torkning:	24h

Bearbetning av tvättgods

<input checked="" type="checkbox"/> I tvättbad	<input type="checkbox"/> Utan tvättbad
<input checked="" type="checkbox"/> Svampning med tvättsvamp	

Övrigt

Signatur: AaT 1999-

Rengöring	Bilaga 1 (sid. Sidan 2 av 2)
ST nr	28:4
Föremålstyp	

Framsida 4 ggr
Baksida 1 ggr

Sköljning

Sköljbad
x Genomstrilning
Vatten, typ avjoniserat

Tvättlösning

Vattenledningsvatten	1
Avjoniserat vatten	4 l

Använd tensid

Anjontensid	0,25 g/l H ₂ O
Nonjontensid	g/l H ₂ O
Anjon- + nonjon- tensid	g/l H ₂ O

Tvättbadets temperatur 28 °C

Antiredepositionsmedel

g/l H ₂ O

Tvättaktivt ämne

Tensidens produktnamn	arkopon
Tillverkare	
Tensidens kemiska benämning	anjonisk

PH-mätning

Indikatorsticka
x PH-mätare 691 Methrom
Annan PH-mätare

PH-mätning / Textilens yta 4,4 pH

Mätvätska ST	pH-värde	Vätskans färg och fällning efter 24 timmar
Ren tvättlösning	7,67 pH	
Vättningsbad	pH	
Tvättlösning / Efter uppsvampning	5,5 pH	
1:a sköljningen / Efter uppsvampning	5,43 pH	
2:a sköljningen / Efter uppsvampning	5,63 pH	
3:e sköljningen / Efter uppsvampning	5,51 pH	
4:e sköljningen / Efter uppsvampning	pH	
5:e sköljningen / Efter uppsvampning	pH	

Signatur: AaT 1999-