

ARMÉMUSEUM/KONSERVERINGSRAPPORT

Sid 1 (3)

Tillståndsbeskrivning

INV:	
OLD:	
ID:	
ST:	16:70

- 1. Föremål:** Böhmsk fana för L.B. eller Max Valdsteins lantregemente. Möjligen tagen i Jankov 1645 eller i Prag 1648.
- 2. Inkom AM:** ---
- 3. Tillverkningstid/ort:** Före se ovan
- 4. Teknisk data:**
- | | |
|-----------------|--|
| Material: | Siden |
| Färg: | Blå (röd, gul, vit) |
| Vävt teknik: | Taft; tuskaft |
| Mönsterrapport: | --- |
| Dekor: | Intarsia, målning (konturering) i svart och rosa |
| Mått f kons | |
| Höjd: | 1860 mm |
| Bredd: | 2505 mm |
| Mått e kons: | |
| Höjd: | 1920 mm |
| Bredd: | 2620 mm |
| Vävbredd: | --- |
| Vådbredd: | 690 mm (blå) |
| Stadkant: | 3mm i bårdens gula romboider. |
| Fästansordning: | Duken lindad drygt ett varv motsols i förhållande till den yttre sidan. |
| Tännlikor: | 19 st varav 16 st i förmässingade längs stängen +24 st nedtill i bandets lindning. |
| - | |
| Band: | Ripsband 12 mm |
| Frans: | --- |
| Stång: | 2540 mm lång, trind, avbruten (avsågad ?) upptill. |
| Spets | --- |
- 5. Tillstånd före konservering:** Vid den tidigare konserveringen monterades fanan på tyll och syddes med grov vit bomullstråd. Den uppvisar tydliga diagonala hängningsskador. Sidenet är delvis mycket skört med slitna inslagstrådar som ger det en "randig" karaktär. Färgerna är blekta (främst det röda). Huvudmotivet och devisen är relativt välbevarade men endast några fragment av klotet under Fru Fortuna återstår. Den tidigare tyllkonserveringen har skapat skarpa veck i fanan med åtskilliga bristningar i sidenet som följd, bl a på Fru Fortuna (vänster axel och ben). Band av fläckar (blod?) från stängsidan tvärs över dukens övre fält. Delar av bården saknas. Längs stängsidans bård syns flera hål efter tännlikorna. Stängen är lätt böjd vilket ger spänningar i tyget. Det med tännlikor spikade bandet är nedtill

INV:	
OLD:	
ID:	
ST:	16:70

lindat runt stängen och mycket trasigt. Fragment av den röda målningen har släppt från stängen. Upptill är stängen avsågad(?) Nedtill är den genomborrad och sprucken. Två skador 17 cm och 25 cm nerifrån syns också.

6. **Analyser/provtagningar:** Tre fragment analyserade vid SKL - Kriminaltekniska laboratoriet avseende förekomst av hemgrupper och eventuell DNA-förekomst (blod?) vilket gav negativt utslag. (Se bilaga). Färgäkthetstest, pH-mätning av tvättbadet och sköljvattnet. (Se bilaga)
7. **Konserveringsåtgärder:** Omkonservering. Det gamla tylllet avlägsnades. Tre fragment (c:a 3-4 mm²) togs vid stängsidan för analys vid SKL av eventuell förekomst av blod. Fanan våtrengjordes och slätades ut varvid den ursprungliga rektangulära formen återgavs (se rengöringsbilaga) Fanan monterades mellan två lager sidencrepelin och syddes med crepelintrådar och militärsilke. Crepelintrådar lindades också runt de trasiga bandresterna nedtill vid stängen för att hålla dem på plats. Bandet skyddades med en bit crepelin.
8. **Konserveringsmaterial:** Sidencrepelin, militärsilke (Zwicky) infärgat i Zenits yllefärger.
9. **Avlägsnade delar:** ---
10. **Foto:** Svart-vita pappersbilder och storbildsdi i färg av den tidigare tyllkonserverade fanan. Svart-vit pappersbild och storbildsdi efter omkonserveringen. Dokumentationsbilder under konserveringen.
11. **Förvaringsvillkor/övriga villkor:** Förvaras i S.T. magasin. Utställd i the National Gallery/ Prague Castle Gallery, San Georgklostret "The Glory of the Baroque in Bohemia", 27 april-28 oktober år 2001.
12. **Övrig dokumentation/litteratur:** "Mobergs register", huvudkatalogen, avbildad av Olof Hoffman, Jonas Jonsson samt okänd signatur. "Böhmiska fanor i Statens trofésamling" av Eva Turek Armémusei Årsbok 1991
13. **Arbetet utfört av:** Rengöringen utförd av Lena Engquist Sandstedt och konservatorspraktikanten Sofia Carlsson år 2000. Sömnadskonserveringen utförd av Lena Engquist Sandstedt januari-mars 2001.

INV:	
OLD:	
ID:	
ST:	16:70

14. Datum/Signatur:2001-03-30 / LES

15. Bilagor: Rengöringsbilagor (2 st), sakkunnighetsutlåtande från SKL - Kriminaltekniska laboratoriet (4 st).

Rengöring	Bilaga 1 (sid. Sidan 1 av 2)
ST nr	16:70
Föremålstyp	Böhmisk fana

TORR RENGÖRING

Dammsugning:

Övrigt: *Stången torrengjordes med mirakeltrasa (100% polyester)*

ÖVRIGA FÖRBEREDELSE

Färgäkthetstest: *Några fragment (tre konturerade) fick ligga i press mellan fuktade bomullsdukar och glasskivor under fyra timmar. Ingen fällning kunde påvisas.*

Skydd av bemålade partier:

Säkring av fragment: *Inga fragment säkrades, då fanan varstarkt diagonalt töjd.*

Åtgärder på stång och tännlikor: *Stången skyddades med plastfolie och stöttades med klossar för att komma upp från tvättbordet.*

Övrigt: *Tre fläckade fragment (3-4 mm²) togs vid stångsidan och skickades till SKL för analys av eventuell förekomst av blod. Ingett utslag. (Se bilaga)*

VÅT RENGÖRING

Vätning

Vatten:	1 h
Vatten, typ	
Tvättlösning:	1 h
Vatten, typ	

Tvätt

Antal tvättlösningssbad:	2 st *
Vatten, typ	avjoniserat vatten

Bearbetning av tvättgods

I tvättbad	Utan tvättbad
X Svampning med tvättsvamp	
Framsida 1 ggr	

Torkning

Fanan fick torka på golvet under natten. På grund av golvet's ojämnhet hade några "sjöar" bildats vilka hade givit upphov till fuktringar som togs bort med Ultrasonic Humidifier

Tid för våtrengöring:	12 h * två personer
Tid för torkning:	12 h

Övrigt

** Fanan rengjordes i tvättbordet i två omgångar.
Finläggningen på golvet tog ett par timmar i anspråk på grund av fanans diagonala töjning.*

Rengöring	Bilaga 1 (sid. Sidan 2 av 2)
ST nr	16:70
Föremålstyp	Böhmisk fana

Baksida --- ggr

Sköljning

Sköljbad
X Genomstrilning
Vatten, typ

Tvättlösning

Vattenledningssvatten	1
Avjoniserat vatten	3 l

Använd tensid

Anjontensid	0,25 g/l H ₂ O
Nonjontensid	g/l H ₂ O
Anjon- + nonjon- tensid	g/l H ₂ O

Tvättbadets temperatur 25-20 °C

Antiredepositionsmedel

---	g/l H ₂ O
-----	----------------------

Tvättaktivt ämne

Tensidens produktnamn	<i>Arkopn T</i>
Tillverkare	<i>Svenska Hoechst AB</i>
Tensidens kemiska benämning	<i>Oleoylme- tylaurid, Na-salt</i>

PH-mätning

Indikatorsticka
PH-mätare 691 Methrom
X Annan PH-mätare <i>Sentron 3001</i>

PH-mätning / Textilens yta pH
blodfläck(?) 5,5-6
segel 6,1
vit stänkfläck 6,9

Mätvätska ST	pH-värde	Vätskans färg och fällning efter 24 timmar
Ren tvättlösning	pH 7,3	
Vättningsbad	pH ---	
Tvättlösning / Efter uppsvampning	PH 5,3 / 5,8	<i>Fanan rengjordes i två omgångar. Värdena till höger anger höger del av den yttre sidan.</i>
1:a sköljningen / Efter uppsvampning	pH 5,7 / 6,1	
2:a sköljningen / Efter uppsvampning	pH 4,9 / 6,1	
3:e sköljningen / Efter uppsvampning	pH 6,1 / 6,2	
4:e sköljningen / Efter uppsvampning	pH	
5:e sköljningen / Efter uppsvampning	pH	